

ELIXIR



МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ STELS ELIXIR

SAE 0W-30

СООТВЕТСТВУЕТ:

ACEA C3, API SP/CF, GM dexos 2,
MB 229.31/229.51, RN 0700/0710

Полностью синтетическое моторное масло.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

STELS ELIXIR SAE 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло премиального качества для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оборудованных турбонаддувом и устройством доочистки выхлопных газов. Изготовлено из высококачественных синтетических базовых масел (в т. ч. полиальфаолефины), современного пакета присадок, обеспечивающего стабильные характеристики в течение всего срока эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

Защита каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров
Защита деталей двигателя от износа и отложений
Наилучшие низкотемпературные свойства
Легкий запуск двигателя при крайне низких температурах окружающей среды
Стабильная вязкость
Прочная масляная пленка

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора (Mid SAPS) способствует продлению ресурса систем очистки отработанных газов.

Полностью синтетическая основа гарантирует легкие запуски двигателя при самых низких температурах окружающей среды благодаря отличной прокачиваемости масла.

Благодаря высоким антиокислительным свойствам подходит для эксплуатации с увеличенными интервалами замены масла согласно рекомендациям автопроизводителя.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Моторное масло STELS ELIXIR SAE 0W-30 рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей с турбонаддувом и без, в том числе оснащенных насос-форсунками.

Подходит для увеличенных интервалов замены согласно рекомендациям автопроизводителей и требованиям классификаций масел API SP и ACEA C3.

Показатели	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445 ГОСТ 33	11,92
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445 ГОСТ 33	67,32
Индекс вязкости	ASTM D2270 ГОСТ 25371	175
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92 ГОСТ 4333	234
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-50
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052 ГОСТ 3900	0,8386
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896 ГОСТ 30050	8,73

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
ХРАНЕНИЯ:**

5 лет со дня изготовления продукции
на заводе-изготовителе, в таре производителя.



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182, к. 3
ИНН 5506107285
ОГРНИП 304550619800387
8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru